

広告用

承認番号 No. 24-0081
有効期限 2026 年 9 月 12 日

No. TB-24-001263-1

試験報告書

依頼者 : 吉田織物 株式会社 殿
品名 : ネル (綾織) 1 点
試験項目 : 蛍光増白剤

2024 年 5 月 13 日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

2024 年 5 月 31 日

カケン

〒332-0016

一般財団法人

埼玉県川口市幸町一丁目7番22号

カケンテストセンター

東京事業所 分析ラボ



記

試験項目	試験結果	基準値
蛍光増白剤 蛍光の有無 溶出の有無	無 -----	蛍光を認めない 又は 溶出を認めない


試験方法 : 食品衛生法

食品、添加物等の規格基準 (昭和 34 年 厚生省告示第 370 号)

<一部改正 : 令和 2 年 12 月 4 日 厚生労働省告示第 380 号>

蛍光物質を使用した器具又は容器包装の検査法(環食第 244 号、昭和 46 年)による。

提示試料



以上

広告用

承認番号 No. 24-0081
有効期限 2026年9月12日

No. TB-24-001263-2(1)

試験報告書

依頼者 : 吉田織物 株式会社 殿
品名 : ネル (綾織) 1点
試験項目 : 材質試験 ほか

2024年5月13日付で当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

2024年 5月 31日

カケン

〒332-0016

一般財団法人

埼玉県川口市幸町1丁目7番22号

カケンテストセンター

東京事業所



記

試験項目	試験結果	基準値
1. 材質試験		
カドミウム [$\mu\text{g/g}$]	10 以下	100 以下
鉛 [$\mu\text{g/g}$]	10 以下	100 以下
2. 溶出試験		
2-1. 重金属(鉛として) [$\mu\text{g/mL}$]	1 以下	1 以下
2-2. フェノール [$\mu\text{g/mL}$]	5 以下	5 以下
2-3. ホルムアルデヒド	陰性	対照液の呈する色 より濃くない
2-4. 蒸発残留物 [$\mu\text{g/mL}$]		
4%酢酸	13	30 以下
水	7	30 以下
20%エタノール	3	30 以下
n-ヘプタン	16	30 以下

※依頼者の希望により、フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂に対応する試験項目を実施した。

試験方法 : 食品衛生法

食品、添加物等の規格基準 (昭和 34 年 厚生省告示第 370 号)

<一部改正 : 令和 2 年 12 月 4 日 厚生労働省告示第 380 号>

第 3 器具及び容器包装 Dの2の(1)及び(2)の1 フェノール樹脂、メラミン樹脂又は
ユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 準用
但し、溶出試験においては試料の使用温度が 100°Cを超えるもの。

本報告書の全部又は一部の無断
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

広告用

承認番号 No. 24-0081
有効期限 2026 年 9 月 12 日

No. TB-24-001263-2(2E)

提示試料



以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を証明するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。